

WE CONNECT



SEAL & GLUE STRONG

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN



Eigenschaften

- Hybrid-Kit
- Verursacht keine Randzonenverschmutzung auf Naturstein
- Gut überstreichbar mit vielen Farbsystemen (vorab testen)
- Gute UV-Beständigkeit
- Feuchtigkeits-, schimmel- und chlorbeständig
- Sehr hohe Endfestigkeit

Beschreibung

Seal & Glue Strong ist eine sehr stark klebende Abdichtungsmasse auf der Basis von MS-Polymer. Dank seiner einzigartigen Eigenschaften ist das Produkt hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Seal & Glue Strong kann zum Kleben und Abdichten auf verschiedenen Oberflächen wie Metall, Holz, Stein, Putz, Glas, Beton und vielen Kunststoffarten verwendet werden. Aufgrund der schnellen Hautbildung lässt sich das Produkt nach etwa 15 Minuten nass-in-nass überstreichen. Seal & Glue Strong lässt sich mit fast allen Farbsystemen überstreichen. Dabei ist es wichtig, Farben auf Alkydharzbasis vorher zu testen, da sie eine Verzögerung der Trocknung verursachen können. Seal & Glue Strong wird für u.a. Teakdecks, Verglasungen, Naturstein, Holz, Karosserien, Kunststoffe sowie für viele andere Oberflächen und Anwendungen verwendet.

Produktinformationen

Artikelnummer	102109 (Weiß)	102110 (Grau)	102111 (Schwarz)
Verpackung	Kartusche 290 ml	Kartusche 290 ml	Kartusche 290 ml
Verpackungseinheit	Pro Karton (24 Stück)	Pro Karton (24 Stück)	Pro Karton (24 Stück)

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Technische Daten

Basis	MS Polymer
Dichte	1415 kg/m ³
Durchhärtung in 24 Std.	2 mm
Lösungsmittel	Keine
Hautbildung	Ca. 10 Min.
Max. zulässige Verformung	20 %
100 % Module (MPa)	1,7
Dehnung bis Bruch (DIN 53505)	300 %
Shore-Härte A (DIN 53505)	59°
Zugfestigkeit (MPa) (DIN 53504)	2,60 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C

Praktische Informationen

Überstreichbar

Ausgezeichnet (vorab testen). Nass-in-Nass nach 15 Minuten und innerhalb von 4 Stunden oder nach vollständiger Aushärtung. Für ein optimales Ergebnis innerhalb von 72 Stunden überstreichen.

Vorbehandlung Untergrund

Der Untergrund sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Untergrund mit UniSolve Spray oder Plasto Cleaner reinigen. Schwierige Untergründe, je nach Material, mit Plasto Primer grundieren.

Finish

Innerhalb von 10 Minuten nach dem Auftragen mit Seal Finisher versiegeln.

Material reinigen

UniSolve Spray oder Power & Care Wipes.

Hände reinigen

Power & Care Soap oder Apply Soap NF.

Haltbarkeit

Dicht verschlossen in Originalverpackung bei trockener Lagerung zwischen +5 °C und +25 °C ca. 18 Monate lagerfähig.