

WE CONNECT



PREMSEAL

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN



Eigenschaften

- Geeignet für viele Arten von Abdichtungsanwendungen
- Neutrale Aushärtung
- Kann oftmals ohne Grundierung verwendet werden
- Sehr flexibel
- Verursacht keine Randzonenverschmutzung oder Flecken auf Naturstein (außer Pergamon)

Beschreibung

PremSeal ist ein eigens entwickeltes Abdichtungsprodukt zur dauerhaften Abdichtung von Fugen zwischen z.B. Naturstein (außer Pergamon), Glas sowie vielen Arten von Industriefugen und Fugen in Sanitärräumen. Da PremSeal nach Aushärtung sehr flexibel bleibt, nimmt das Produkt die Bewegungen des Untergrunds leicht auf, wodurch eine sehr dauerhafte Abdichtung erreicht wird.

Produktinformationen

Artikelnummer	102050 (Weiß)	102051 (Grau)	102052 (Grau)
Verpackung:	Kartusche 310 ml	Kartusche 310 ml	Kartusche 310 ml
Verpackungseinheit	Pro Karton (24 Stück)	Pro Karton (24 Stück)	Pro Karton (24 Stück)
Artikelnummer	102053 (Anthrazit)	102054 (Transparent)	102056 (Silbergrau)
Verpackung:	Kartusche 310 ml	Kartusche 310 ml	Kartusche 290 ml
Verpackungseinheit	Pro Karton (24 Stück)	Pro Karton (24 Stück)	Pro Karton (24 Stück)
Artikelnummer	102057 (Pergamon)	102058 (Hellgrau)	
Verpackung	Kartusche 310 ml	Kartusche 310 ml	
Verpackungseinheit	Pro Karton (24 Stück)	Pro Karton (24 Stück)	

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Technische Daten

Dichte	1030 kg/m ³
Durchhärtung in 24 Std.	2 mm
Hautbildung	Ca. 8 Min.
Max. Zulässige Verformung	25 %
100 % Module (MPa)	0,37
Dehnung bis Bruch (DIN 53505)	560 %
Shore-Härte A (DIN 53505)	24°
Zugfestigkeit (MPa) (DIN 53504)	1,00 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +110°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
UV-Beständigkeit	Gut
Schimmelpilzbeständigkeit	Gut

Praktische Informationen

Überstreichbar

Nicht überstreichbar

Vorbehandlung Untergrund

Der Untergrund sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Untergrund mit UniSolve Spray reinigen. Nicht geeignet für PP, PE, PMMA, PTFE, PC und Neopren. Kann in der Nähe von bituminösen Untergründen zu Verfärbungen führen. Achtung: Die Haftung sollte auf jedem Untergrund immer vorab getestet werden.

Finish

Achtung: Auf Naturstein können bei Verwendung von Seal Finisher Verfärbungen auftreten.

Abmessungen der Fugen

Minimale Fugenbreite :	4 mm
Maximale Fugenbreite :	22 mm
Fugentiefe:	10 mm (bei tieferen Fugen Hinterfüllung verwenden)

Material reinigen

UniSolve Spray oder Power & Care Wipes.

Hände reinigen

Power & Care Soap oder Apply Soap NF.

Haltbarkeit

Dicht verschlossen in Originalverpackung bei trockener Lagerung zwischen +5 °C und +25 °C ca. 12 Monate lagerfähig.